



Bayfol CREC 6-2

/

Bayfol CREC ist eine Extrusionsfolie auf Basis eines Makrolon/ Poca-BlenDs. Sie zeichnet sich durch gute Verformbarkeit und Medienbeständigkeit gepaart mit hoher Farbstabilität bei erhöhten Temperaturen aus. Bayfol CREC lässt sich hervorragend bedrucken. Erhältlich sind die Oberflächenkombinationen glänzend/fein mattiert (1-4) sowie fein strukturiert/sehr fein mattiert (6-2) in Standarddicken von 75µm bis 750µm. Andere Dicken und Oberflächenkombinationen auf Anfrage.

ISO Formmassenbezeichnung

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Wert
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)				
Zug-Modul		MPa	ISO 527-1,-3	>= 2100
C Reißfestigkeit, längs		MPa	ISO 527-1,-3	>= 50
C Reißfestigkeit, quer		MPa	ISO 527-1,-3	>=50
Reißdehnung		%	ISO 527-1,-3	>=60
Sonstige Eigenschaften (23 °C)				
Rauhigkeit	R3z; Vorderseite	µm	i.A. ISO 4288	13
Rauhigkeit	R3z; Rückseite	µm	i.A. ISO 4288	1.0 - 9.0
C Dichte		kg/m ³	ISO 1183	1230
C Glanz	60 °; Vorderseite	-	ISO 2813	6.0
C Glanz	60 °; Rückseite	-	ISO 2813	1.0 - 50
Formmasse-spezifische Eigenschaften				
Lichttransmission (farblos transparentes Material)	Lichtart; C/2; O/D	%	ISO 13468-2	>= 80

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.



Bayfol CREC 6-2

Haftungsausschluss

Haftungsausschlussklausel für Verkaufsprodukte

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkten erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Herausgeber: Business Development Plastics

Bayer MaterialScience AG,

D-51368 Leverkusen,

www.bayermaterialscience.com